ALPEX Potrubie – tyč 3m



Rovná viacvrstvová rúra PE-RT/Al/PE-RT v tyčiach dĺžky 3 m s hliníkovou vrstvou 0,5 mm sa používa na viditeľné a stúpacie rozvody vody, vykurovania a chladenia v rozmeroch 26x3 až 40x3,5 mm.

VÝROBCA

Herz

Lisovací spoj	PE-RT/Al/PE-RT	90 °C	Biela
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Farba

Hlavné výhody

- Rúra s hliníkovou vrstvou zváranou natupo je difúzne tesná voči kyslíku podľa DIN 4726.
- Pri voľnom vedení sa rúra podopiera každých 1,2 m pri rozmere 26 mm, 1,6 m pri 32 mm a 1,7 m pri 40 mm.
- Od rozmeru 32 mm sa zmeny smeru robia lisovanými tvarovkami, rúra sa neohýba.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Difúzna tesnosť voči kyslíku
DIN 4726

Tepelná vodivosť rúry
0,47 W/mK

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hrúbka hliníkovej vrstvy
0,5 mm

Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti
0,023 mm/mK

NORMY A OVERENIA

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra (priemer × hrúbka steny)	Maximálny prevádzkový tlak	Kód výrobcu	Objem vody	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040110001	**26 × 3 mm**	10 bar	3 C260 41	0,307 l/m	7,90 €	**9,72 €**	Na objednávku
040110002	**32 × 3 mm**	10 bar	3 C320 36	0,523 l/m	10,32 €	**12,70 €**	Na objednávku
040110003	**40 × 3,5 mm**	8 bar	3 C400 37	0,845 l/m	15,51 €	**19,08 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Lisovací spoj**
Materiál	**PE-RT/Al/PE-RT**
Farba	**Biela**
Difúzna tesnosť voči kyslíku	**DIN 4726**
Tepelná vodivosť rúry	**0,47 W/mK**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda, vykurovanie, chladenie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-20 °C**

Rozmery a hmotnosť

Hrúbka hliníkovej vrstvy	**0,5 mm**
Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti	**0,023 mm/mK**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Schválenia a normy
EN ISO 21003, ÖVGW W 1.379, DVGW DW-8501BN0454